



ABS A120

Seramik Yapıştırıcısı

TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış fayans seramik yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

"ABS A120"; küçük ve orta ebatlı (en fazla 33x33 cm) seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin banyo ve mutfak gibi iç mekânlarda, çimento esaslı yatay ve düşey zeminlere döşenmesinde kullanılır. Yukarıdan aşağı karo döşemesi için uygundur.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama yüzeyi sağlam ve kürünü almış, düzgün, kuru ve yapışmayı engelleyecek toz, kir, yağ vb. artıklardan arındırılmış olmalı.
- Çok emici yüzeyler ıslatılmalı nemli kalması sağlanmalı veya uygun bir ürün ile astarlanmalıdır. Yüzeydeki derin bozukluklar ve delikler varsa "ABS A120" uygulamadan önce tamir harçları ile düzeltilmelidir.
- 25 kg'lık bir torba ABS A120 6,5 – 7,0 litre temiz su üzerine ilave edilir.
- Tercihen düşük devirli el mikseri veya mala ile homojen kıvam elde edilinceye kadar, yaklaşık 3-5 dakika, karıştırılır.
- Karıştırılan harç olgunlaşması için 10 dakika dinlendirilip kullanım esnasında tekrar karıştırılır.
- ABS A120 iyi yapışma sağlamak için, malanın düz kenarı ile zemine bastırılarak sürülüp ince bir kontak tabakası oluşturulduktan sonra, karo ebadına uygun seçilmiş dişli mala ile taraklanır.
- Karo taraklanmış yüzey üzerine en 20 dakika içerisinde, yerleştirilir ve hafifçe bastırılıp lastik uçlu bir çekiçle kuvvet uygulayarak yüzeye yapışması sağlanır. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârlı ortamlarda bu süre kısalabilir.
- Süresi dolan harç yüzeyden kazınmalı ve herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç 2,5-3 saat içinde tüketilmelidir.
- Harcın tam kuruma süresi 2-3 gün.
- Derz dolgu işlemine duvarda 8 saat, zeminde 24 saat sonra geçilebilir.

UYARI VE ÖNERİLER

- +5 0C altındaki ve +35 0C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız.
- Yabancı malzeme ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.
- Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelerle mutlaka uyulmalıdır. Kullanılmış olan sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır. Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solumamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ



ABS A120

Seramik Yapıştırıcısı

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su Oranı		6,5 - 7,0
Çalışma Süresi		2,5 - 3,0
Derz Uygulamasına Geçiş süresi	Zeminde Duvarda	8 24
Kullanıma açılma Süresi		2-3
Görünüş		Gri renkli toz
Açık Bekletme Süresi	TS EN 1346	En az 20 dakika sonra $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Çekme Yapışma Dayanımı	Başlangıç Suya Daldırıldıktan Sonra Isı İle Yaşlandıktan Sonra Donma Çözülme Çev. Sonrası	TS EN 134 $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Çalışma sıcaklığı		+5 / +35 °C
Kullanım Sıcaklığı		-15 / +70 °C
Tüketim Miktarı		Yaklaşık, 4-5 kg/m ²
Ürün sınıfı		C1T
Yangın Sınıfı		A1
Uygulanan Standart		TS EN 12004-1 Nisan 2017 C1T sınıfına uygundur.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.