



ABS S400 DIŞ CEPHE

Çimento Esaslı Makine Sıvası

TANIMI

Çimento esaslı, dış cephe makine sıvası.

KULLANIM ALANLARI

Dış mekanda duvar ve tavanlarda, tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket yüzeylerde.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey, kalıp yağı, toz, kir boya vb. kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesi çatlak, oyuk ve derzler aynı malzeme ya da ABS Tamir Harcı doldurulup düzeltilmelidir.
- Emici yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.
- Pürüzsüz uygulama yüzeyine 1-2 gün öncesinden uygun bir serpme siva ya da ABS Brüt Beton Astarı ile yüzey pürüzlendirilir.
- 35 kg'lık bir torba ABS S400 siva karıştırma ve püskürtme makinesi haznesine boşaltılıp karıştırılır. (7,5-8 lt su / 1 torba) ve yüzeye püskürtülür.
- Uygulama tek katta 1 cm - 2,5 cm arası kalınlıkta olmalı, 2,5 cm'den fazla kalınlık gerektiğinde ikinci kat, ilk kat prizini aldıktan sonra en fazla 2,5 cm kalınlıkta uygulanır.
- Yüzey masterlanır.
- Masterlama sonrasında siva yeterince sertleştiğinde siva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey perdahlanır.
- Yüzey istenilen dayanıklılığı elde edebilmesi için 2-3 gün boyunca belirli aralıklarla ıslatılıp nemli tutulmalıdır.
- Siva yüzeyine son kat olarak yapılacak uygulamalar için ortam koşullarına bağlı olarak en az bir hafta beklenmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER

- +50C altındaki ve +350C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız.
- Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelerle mutlaka uyunuz. Kullanılmış olan sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır.
- Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solumamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ



ABS S400 DIŞ CEPHE

Çimento Esaslı Makine Sıvası

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.