

ABS S400 FINE

El Ve Makine Sıvası



TANIMI

Çimento esaslı, iç ve dış mekan elle ve makine ile uygulanabilen hazır makine sıvasıdır

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda duvar ve tavanlarda, tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket yüzeylerde.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey, kalıp yağı, toz, kir boya vb. kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesi çatlak, oyuk ve derzler aynı malzeme ya da ABS Tamir Harcı doldurulup düzeltilmelidir.
- Emici yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.
- Pürüzsüz uygulama yüzeyine 1-2 gün öncesinden uygun bir serpmeye siva ya da ABS Brüt Beton Astarı ile yüzey pürüzlendirilir.
- 35 kg'lık bir torba ABS S400 siva karıştırma ve püskürtme makinesi haznesine boşaltılıp karıştırılır. (7,70-8,40 lt su / 1 torba) ve yüzeye püskürtülür.
- Uygulama tek katta 1 cm - 2,5 cm arası kalınlıkta olmalı, 2,5 cm'den fazla kalınlık gerektiğinde ikinci kat, ilk kat prizini aldıktan sonra en fazla 2,5 cm kalınlıkta uygulanır.
- Yüzey masterlanır.
- Masterlama sonrasında siva yeterince sertleştiğinde siva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey perdahlanır.
- Yüzey istenilen dayanıklılığı elde edebilmesi için 2-3 gün boyunca belirli aralıklarla ıslatılıp nemli tutulmalıdır.
- Siva yüzeyine son kat olarak yapılacak uygulamalar için ortam koşullarına bağlı olarak en az bir hafta beklenmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER

- +50C altındaki ve +350C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız.
- Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelerle mutlaka uyunuz. Kullanılmış olan sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır.
- Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solumamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

ABS S400 FINE

El Ve Makine Sıvası



TÜKETİM

1 cm sıva kalınlığı için ortalama 14-17 kg/m².

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su Oranı	7,7-8,4 lt/torba
Çalışma Süresi	2,0 – 2,5 Saat
Yüzeyin Tam Kuruma Süresi	~ 2-3 Gün
Görünüş	Gri renkli toz
Uygulama Kalınlığı	1-2,5 cm
Kuru Yığın Yoğunluğu (Kg/m ³)	TS EN 1015-10 1300±200 Kg/m ²
Bağ Dayanımı	TS EN 1015-12 ≥ 0,2 N/mm ²
Basınç Dayanımı	TS EN 1015-11 1,5-5 N/mm ²
Kılcal Su Emme	TS EN 1015-18 W0 kg/m ² .dakika 0,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)	TS EN 1015-19 ≤ 50 μ
Isı İletkenlik (λh)	TS EN 1745/Çiz.A12 ≤0,51 W/mK
Çalışma sıcaklığı	+5 / +35 0C
Kullanım Sıcaklığı	-15 / +70 0C
Yangın Sınıfı	A1
Uygulanan Standart	TS EN 998-1 / ŞUBAT 2017

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.