



SL25 FLOOR

Kendiliğinden Yayılan Şap

TANIMI

SL25 Floor, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip, hazır zemin tesviye şapıdır. İklim koşullarına göre tam kuruma sağlandıktan sonra kaplama yapılabilir. Özel formülü sayesinde rötire çatlağı oluşmaz.

KULLANIM ALANLARI

İç mekânlarda zemin bozukluklarının giderilmesi ve düzeltilmesi için, son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.

Yüzeye 2–10 mm kalınlıkta uygulanır ve kendiliğinden yayılır.

Makine ile rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulanan yüzey düzgün, pürüzsüz, eğilme ve basma dayanımı yüksek olur.

Yüksek yüzey sertliği ve aşınma direncine sahiptir.

SL25 Floor, hızlı ve kolay uygulanabilen kendinden yayılan bir zemin şapıdır.

PVC, linolyum, laminat, parke, epoksi, halı gibi kaplamaların altında ve eski zeminlerin yenilenmesinde düzgün bir alt zemin sağlar.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Yüzey uygulama öncesinde toz, yağ, boya, alçı gibi tüm kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Gevşek ve bozuk katmanlar kazınıp tamir harcı ile doldurulmalıdır.
- Emici ya da çok düzgün yüzeylerde aderansı artırmak ve işleme süresini uzatmak amacıyla zemin astarı rulo fırça ile uygulanmalıdır.
- Temizlenmiş her türlü yüzeye yüksek yapışma özelliğiyle uygulanabilir.
- Geniş alanlarda kot farkı oluşturmamak için karolaj yapılarak kotlar belirlenmelidir.
- Temiz bir kaptan, 25 kg SL25 Floor 5,5–6 litre suyla düşük devirli karıştırıcıda topak kalmayana kadar karıştırılır.
- Karıştırma sonrası 2–3 dakika dinlendirilerek harç kullanıma hazır hale getirilir.
- Hazırlanan harç yaklaşık 20 dakika boyunca kullanılabilir.
- Yüzeye yeterli miktarda dökülür ve çelik mala ile istenen kalınlık sağlanır.
- Hava kabarcıklarının giderilmesi ve yayılmanın kolaylaştırılması için kirpi rulo kullanılır.
- Kendinden yayılma özelliği sayesinde düzgün bir alt zemin oluşturur.

UYARI VE ÖNERİLER

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C altında ya da +30 °C üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır.
- Rüzgâr ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Karışıma sonradan su veya başka malzeme ilave edilmemelidir.
- Tek kat uygulama 2–10 mm kalınlığında olmalıdır.
- Yapıdaki genleşme (dilatasyon) derzlerine uyulmalıdır.
- Son kat kaplama malzemesi olarak kullanılmaz.



SL25 FLOOR

Kendiliğinden Yayılan Şap

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / SL25 Floor Oranı	5,5–6 L su / 25 kg ürün
Renk	Gri
Priz Başlangıç Süresi	> 20 dakika (TS EN 13813)
Son Priz Süresi	> 1,5 saat
Üzeri Uygulamaya Açık Süre	Tam kuruma sonrası
Gevşek Birim Hacim Ağırlığı	1050–1110 g/L
Kuru Birim Hacim Ağırlığı	Yaklaşık 1800 g/L
Uygulama Kalınlığı	Tek katta 2–10 mm
Tüketim	1 mm kalınlık için 1,5–1,6 kg/m ²
Basınç Dayanımı	≥ 20 N/mm ² (TS EN 13813 – C25)
Eğilme Dayanımı	≥ 4 N/mm ² (TS EN 13813 – F7)
Böhme Aşınma Direnci	≤ 20 cm ³ /50 cm ² – A22
Yangına Tepki	A1 (TS EN 13501-1)
Ambalaj Tipi	Kraft torba
Torba Ağırlığı	25 kg $\pm$ %2
Standart	TS EN 13813

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.