



ABS Y200

Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Harcı

TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı toz bileşen ve akrilik emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, suyun geldiği yönde uygulanan, tam elastik çift bileşenli su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

İç mekânlarda, düşey ve yatay zeminlerde suyun geldiği yönden, WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak mekânlarda, Teraslarda, balkonlarda, Su deposu ve havuzlarda, Temel yalıtımlarında, istinat duvarlarında, Beton, siva, şap vb. yüzeyler üzerinde kullanılır.

HAZIRLIK VE UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, kir, boya vb. kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesi çatlak ve oyuklar tamir harçları (ABS T05 / ABS T30) ile doldurulup düzeltilmelidir. Köşe ve kenarlarda en az 4 cm yarıçaplı pah yapılmalıdır.
- Yüzey iyice ıslatılır ve yüzey suyu çekilince uygulamaya geçilir; göllenme olmamasına özen gösterilir.
- 25 kg'lık bir torba ABS Y200, 10 kg ABS Y200S üzerine ilave edilir. Tercihen düşük devirli el mikseri ile homojen kıvam elde edilinceye kadar yaklaşık 3-5 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilip kullanım esnasında tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan harç zemine fırça ya da rulo yardımı ile 2 ya da 3 kat uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi ortam koşullarına göre değişir. Her bir katın sürülme yönü birbirine dik olmalıdır.
- Köşeler ve birleşim yerleri ovalleştirilip file ile takviye edilmeli ve harç uygulanmalıdır.
- Üzerinde yürüme gereken yerler en az 3-4 gün sonra şap ya da seramik karo ile kaplanmalı, bu işlem sırasında yalıtım tabakasının zarar görmemesi sağlanmalıdır.
- Hazırlanan harç 1,5-2 saat içinde tüketilmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER

- +5 °C altındaki ve +35 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız.
- Uygulamadan sonra yüzey ilk 24 saat direkt güneş ışığından, rüzgârdan, yağmurdan ve dondan korunmalıdır.
- ABS Y200 bir hafta içinde su geçirimsizlik özelliğini, 2 haftada da mukavemetini kazanır. Bu süreler 23 °C sıcaklıktaki uygulamalarda geçerli olup yüksek sıcaklıklarda kısalır, düşük sıcaklıklarda uzar.
- Uygulamada her bir kat kalınlığı 2 mm'yi geçmemeli ve uygulama en az 2 kat yapılmalıdır.
- Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelerle mutlaka uyunuz. Sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır. Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solumamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

ÜRÜN TEKNİK FÖYÜ

ABS Y200

Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Harcı



SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıvı Oranı	10 kg/torba
Başlangıç Yapışma Dayanımı	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Suya Daldırma Son. Yapışma Dayanımı	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Isı ile Yaşlandırma Son. Yapışma Dayanımı	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Donma-Çözülme Son. Yapışma Dayanımı	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Kireçli Suya Dal. Son. Yapışma Dayanımı	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Su Geçirimsizlik	Geçirmez (TS EN 14891)
Çatlak Örtme Yeterliliği	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Uygulanan Standart	TS EN 14891 / Nisan 2017

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.
Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
Deri ile temas halinde bol su ile durulayınız.
Göz ile teması halinde su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.
Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alınız.